

PROPRIETATI			
Primer acril-siloxanica pe baza de apa, alcalo-rezistenta cu mare putere de penetrare, pentru interioare si exterioare. Uniformizeaza absorbtia asigurand un optim proces de aplicare a vopselelor. ACRYLIL AQUAFIX confera suportului o protectie ridicata limitand absorbtia apei totodata si lasand suportul sa respire.			
UTILIZARE			
Ca amorsa pentru pereti interni si externi, vechi si noi; este indicat in special pentru diminuarea puterii de absorbtie a peretelui si pentru intarirea peretilor usor sfaramiciosi.			
COMPOZITIE			
Dispersie apoasa a copolimerilor stirolo-acrilice si siloxanice.			
CARACTERISTICI TEHNICE			
Viscozitate Brookf. medie:		100 cps 25°C ± 20	Substanta solida in greutate : 17%
Greutate specifica :		1.00 kg/lt. ± 0.05	Substanta solida in volum : 14%
Culoare :		transparent, laptos	Aspetul peliculei : -
UTILIZARE			
Sistemul de aplicare:		pensula (indicat), trafalet	Finisaj: 16 ore (25°C)
Diluant:		-	Putere de acoperire: 10-15 mp/l (in functie de absorbtie)
Dilutie:		gata preparat	Intretinerea uneltelor: dupa utilizare se spala cu apa Depozitare evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Numar straturi:		1	
Uscare:		2-3 ore la suprafata (la 25 ⁰ C si 65% U.R.)	
CICLU DE APLICARE			
Tencuiala (gletul)		Trebuie sa fie matura, uscata, sa nu prezinte parti neancorate si eflorescente saline. In cazul in care exista pete de mucegai sau alge, acestea trebuie eliminate folosind produse specifice de tipul Meta 581. Daca suprafata este alcalina trebuie neutralizata cu produse specifice.	
Finisaj		Pot fi folosite toate finisajele acril-siloxanice.	
Nota		Nu se aplica daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.	
FRAZE DE RISC			
Nu sunt necesare			
FRAZE DE SIGURANTA			
S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.		
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.		
S 29	A nu se arunca la canalizare.		
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.		
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 ⁰ C.		

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria **“h”**
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 50 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 12gr/L VOC.

NOTA

Primer acrilic pe baza de apa alcalo-rezistent cu foarte mare putere de penetrare, aditivat cu agenti siliconici cu rol in limitarea absorbtiei suprafetei tratate, aplicabil pe suporturi externe si interne, cu o putere de acoperire de 10-15 mp/l.