

PROPRIETATI

Vopsea acril-siloxanica creata in mod special pentru obtinerea unor efecte decorative si cromatice particulare. Produsul, deoarece este semi-acoperitor, permite obtinerea efectului transparent sau velurat cu contraste cromatice placute specifice vopsitoriei antice. Folosirea rasililor si aditivilor de inalta calitate fac din ACRYSIL VELANTE un finisaj rezistent la exterior si transpirabil.

UTILIZARE

Recomandat pentru vopsitoria interioara a oricarui tip de suprafata vopsita , cu conditia sa fie in stare buna, pentru obtinerea unui efect estetic antic cu efecte cromatice particulare.

COMPOZITIE

Pigmenti rezistenti la lumina, emulsii siloxanice si acrilice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	2500 cps $\pm$ 500 (25°C)	Substanta solida in greutate:	50%
Greutate specifica :	1.25 – 1.30 kg /l	Aspetul filmului :	opac
Culoare :	conform paletar		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, burete sintetic	Finisaj:	5-6 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	12-24 mp/l
Dilutie:	20-60%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1 - 2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare(25°C, 65% UR):	2-3 ore la suprafata 48-72 ore in profunzime		

CICLU DE APLICARE

Pregatirea suportului	Curatati cu atentie de praf si murdarie suprafata suportului si asigurati-va ca este bine consolidata.
Finisaj	Aplicati produsul ACRYSIL VELANTE folosind pensula in mod uniform pentru o crea desenul dorit; dupa aplicarea cu pensula inainte sa se fi uscat, acesta poate fi lucrat cu buretele in functie de dorinta, capacitatea si fantezia aplicatorului. Aplicati straturile urmatoare numai dupa ce stratul anterior s-a uscat complet (5-6 ore in mod normal), tinand cont ca orice strat aplicat accentueaza si intensifica culoarea.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 60 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati pe suprafete vopsite si aflate in stare buna, unul sau mai multe straturi de ACRYSIL VELANTE, vopsea acril-siloxanica semi-acoperitoare si transpirabila, utilizate permite obtinerea efectului transparent sau velurat, in functie de absorbtia suportului, cu un consum de 12-24mp/l.