

PROPRIETATI

Vopsea poliuretanica bicomponenta pe baza de apa, lucioasa si satinata, caracterizata printr-o buna aderenta si rezistenta la agentii chimici si de abraziune.

UTILIZARE

Vopsea finisaj pentru pardoseli din ciment, epoxidice si poliuretanice.

COMPOZITIE

Liant poliuretanic si intaritor alifatic ce nu se ingalbeneste in timp, aditivi speciali.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate (A+B) la 23°C:	24-28 Ford4	Uscarea (23°C):	1 ore la suprafata
Greutate specifica (A+B):	1.10 kg /l ± 0.05		12 ore in profunzime
Aspect:	Lucios sau satinat	Finisare:	3-4 ore. Dupa 48 ore
Raport de amestec:	A/B 100:10		necesita o atenta
Durata de viata a amestecului:	1.5-2 ore		smilgheruire.

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet	Consum:(2 straturi):	130-150 g/m ² la 2 straturi
Diluant:	Aproximativ 5% apa	Grosimea strat uscat:	60 μ (micron) la 2 straturi
Dilutie:	gata preparat	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de
Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se curata cu apa		peste 35 °C; pastrati recipientul
			etans dupa folosire.

CICLU DE APLICARE

Pregatirea suportului:	Suportul trebuie sa fie curatat de praf, murdarie sau eventuale grasimi, curatat de portiuni sfaramicioase sau zone neancorate corespunzator. In cazul in care suprafata este din ciment este nevoie de o smilgheruire atenta si, daca este necesar, aplicarea unui strat de ADRIASOLID W. In cazul suprafetelor tratate cu o vopsea epoxidica, ADRIAPOL W se aplica in maxim 24 ore, deoarece dupa acest interval este posibil sa fie necesara o smilgheruire a suprafetei.
Pregatirea produsului:	Adaugati componenta B in componenta A, asa cum este specificat in <i>raportul de amestec</i> si amestecati cu atentie. Cele doua componente sunt ambalate in recipiente cu cantitatea exacta pentru amestec. In cazul in care amestecul este gresit, produsul nu se va intari, va trebui indepartat si refacut ciclul corect.
Punere in opera a produsului:	Aplicati doua sau mai multe straturi de ADRIAPOL W, asteptand minim 6 ore intre uscare straturilor. Daca este folosit ca vopsea <u>antiderapanta</u> , dupa amestecul celor doua componente, se adauga cca 20% microsferi de sticla sau de cuarț, si, dupa amestecare poate fi aplicat cu pensula sau trafaletul. Este recomandat sa se amestece produsul in timp ce este utilizat.
Nota	Nu aplicati produsul cand temperatura mediului ambiant este mai mica de 10°C sau peste 35°C si umiditatea de peste 75%.

NORME PARTICULARE DE SIGURANTA

Produsul necesita eticheta de pericolozitate. Pentru mai multe detalii a se vedea fisa de siguranta.