

PROPRIETATI

Strat de fond epoxidic bicomponent pe baza de apa caracterizat printr-o buna rezistenta chimica, mecanica si de abraziune.

UTILIZARE

Poate fi utilizat ca impregnant sau finisaj pentru pardoseli, panouri si elemente prefabricate din beton si placi de fibrociment.

COMPOZITIE

Liant epoxidic in dispersie apoasa, aditivi speciali.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	fluid	Uscarea (20°C):	8 ore la suprafata
Greutate specifica (A+B):	1.00 kg /l ± 0.02		24 ore in profunzime
Culoare:	----	Finisare:	24-72 ore. Dupa aceasta perioada necesita o atenta smilgheruire.
Subst. solida in greutate (A+B):	67%		
Raport de amestec:	A/B 40:60		
Durata de viata a amestecului:	1 ora		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet, airless	Consum:(2 straturi):	Finisaj: 100-150 g/m ²
Diluant:	apa		Impregnant: 30-50 g/m ²
Dilutie:	finisaj: 50%	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati recipientul etans dupa folosire.
	impregnant: 200%		
Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se curata cu apa		

CICLU DE APLICARE

Pregatirea suportului:	Suportul trebuie sa fie curatat de praf, murdarie sau eventuale grasimi. In cazul in care exista deja o vopsea aplicata, zonele in care aceasta nu este bine ancorata sau care prezinta portiuni sfaramicioase trebuie curatate.
Pregatirea produsului:	Adaugati componenta B in componenta A, asa cum este specificat in <i>raportul de amestec</i> . Amestecati cu atentie, apoi diluati asa cum este specificat la <i>dilutie</i> . Cele doua componente sunt ambalate in recipiente cu cantitatea exacta pentru amestec. In cazul in care amestecul este gresit, produsul nu se va intari si va intampina problema la finisare.
Punere in opera a produsului:	Aplicati primul strat cu pensula, trafaletul sau airless, apoi asteptati 8-24 ore pana la aplicarea celui de-al doilea strat. Produsul amestecat trebuie folosit in maxim 60 minute, deoarece, dupa aceasta perioada devine inutilizabil.
Nota	Nu aplicati produsul cand temperatura mediului ambiant este mai mica de 10°C sau peste 35°C si umiditatea de peste 80%.

NORME PARTICULARE DE SIGURANTA

Produsul necesita eticheta de pericolozitate. Pentru mai multe detalii a se vedea fisa de siguranta.