

PROPRIETATI

Vopsea transparenta epoxidica bicomponenta pentru impregnarea si consolidarea suporturilor minerale precum betonul, cimentul, tencuiala, etc. Bowl System Primer este caracterizata de o mare putere de penetrare datorita vascozitatii sale reduse. Cu o buna impregnare se realizeaza umplerea porilor mari si consolidarea betonului astfel incat se sa se formeaza o baza de ancorare suficient de puternica pentru stratul urmator care se aplica. Nu trebuie sa fie aplicat pe fonduri deja umede sau nematurizate si nici in conditii de umiditate atmosferica ridicata. In faza de uscare trebuie ferit de apa.

UTILIZARE

Impregnant consolidant pentru suporturi minerale. Este potrivit si ca strat de fond peste care se aplica produse epoxidice, poliuretanice si din clorocauciuc.

COMPOZITIE

Rasini epoxidice cu masa moleculara mica in dispersie de solventi potriviti.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	10" CF4 ± 2 (A+B), 25°C	Culoare :	transparent
Greutate specifica :	0.9 kg/l ± 0.05 (A+B)	Substanta solida in greutate :	36% (A+B)

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet, pompa	Finisaj:	min. 12, max 48 ore
Diluant:	Diluant pentru epoxidici	(25°C, 65% UR)	
Dilutie:	Gata preparat	Consum:	5-10 mp/l, functie de suport
Numar straturi:	1	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu diluant pentru epoxidici
Uscare: (25°C, 65% UR)	1-2 ore, ferit de praf 4-5 ore la suprafata 12 ore in profunzime	Depozitare:	pastrati bidonul etansat in locuri aerisite si departe de surse de caldura.
Raport de amestec:	specificat pe recipienti		
Durata de viata a amestecului:	8 ore		

CICLU DE APLICARE

Suporturi minerale	Suportul trebuie sa fie uscat, maturizat (cel putin 30 zile) si lipsit de parti neancorate.
Nota	Temperatura de aplicare nu trebuie sa fie inferioara a 5°C si suportul trebuie sa fie perfect uscat deoarece produsul trebuie ferit in mod particular de apa si umiditate in faza de uscare.

FRAZE DE RISC

- R 11 Foarte inflamabil.
- R 20/21 Nociv pentru inhalare si in contact cu pielea.
- R 36 Iritant pentru ochi.
- R 43 Poate cauza o iritare prin contact cu pielea
- R 51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.



VOPSELE DECORATIVE

BOWL SYSTEM PRIMER A+B

*Strat de fond epoxidic impregnant si consolidant
pe baza de solvent*

Nr. 220
Editie: 0
Revizie: 2
Pag. 2 / 2
14.12.2006

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 23 A nu inspira vaporii.
- S 45 In caz de accident sau boala, a se consulta imediat medicul (daca este posibil a i se arata eticheta).
- S 51 A se utiliza numai in locuri bine aerisite.
- S 60 Acest produs si/sau ambalajul sau se vor depozita ca un deseu periculos.

NOTA

Aplicati pe suporturi mature, uscate si curate, un strat de Bowl System Primer, vopsea transparenta, epoxidica, bicomponenta pentru impregnarea si consolidarea suporturilor minerale din beton, ciment, tencuiala, caracterizata de o mare putere de patrundere si putere consolidanta, cu un consum variabil de la 5 la 10 mp/l, in functie de suport.