



VOPSELE DECORATIVE

BUCCIATO INTERNO

*Tencuiala minerala pentru interioare
cu efect coaja de portocala*

Nr. 046
Editie: 0
Revizie: 2
Pag. 1 / 2
14.12.2006

PROPRIETATI

Tencuiala minerala pentru interioare cu efect coaja de portocala care confera incaperii stil si rezistenta.

UTILIZARE

Este utilizata la finisarea peretilor interni ai constructiilor civile si industriale. Necesita pregatirea prealabila a suportului.

COMPOZITIE

Pigmenti, pulberi selectate si rasini vinilice in dispersie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate medie:	16000 ± 3000 cps (25°C)	Substanta solida in volum:	52%
Greutate specifica :	1.55 Kg/l ± 0.05	Aspetul peliculei :	coaja de portocala
Culoare :	conform paletar		n.a
Subst. solida in greutate:	72%	Rezistenta la intemperii	n.a
		Rezistenta la alcali	

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gled inox, trafalet	Finisaj:	24 ore
Diluant:	apa	(25°C, 65% UR)	
Dilutie:	gata preparat sau max. 7%	Consum:	1 kg/mp
Numar straturi:	1	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare :	4-5 ore(25°C, 65% UR)	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de amorsa Isol Mur diluat cu apa conform instructiunilor de pe eticheta..
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate si curatati suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa, ca mai sus.
Finisaj	Intindeti produsul uniform cu pensula sau trafaletul si lucrati succesiv cu trafaletul de burete. Daca se doreste obtinerea unui efect coaja de portocala mai fin se va folosi trafaletul de burete cu granulatia mai fina. Pentru un efect mai pronuntat, se va folosi un trafalet cu buretele cu granulatia mare.
Nota	Evitati aplicarea atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Se recomanda ca aplicarea produsului pe o suprafata sa nu fie facuta in timp diferiti.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.



Conditii de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.



S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Isol Mur pentru stabilizarea suportului. Aplicati un strat de Bucciato Interno, tencuiala minerala pentru finisaj intern, cu efect vizual coaja de portocala, caracterizata de o rezistenta ridicata la spalare, cu un consum mediu de 1 kg/mp.