



VOPSELE DECORATIVE

BUCCIATO QUARZO

*Tencuiala minerala pentru exterioare
cu efect coaja de portocala*

Nr. 050
Editie: 0
Revizie: 3
Pag. 1 / 2
23.05.2007

PROPRIETATI

Tencuiala minerala pentru exterior cu efect coaja de portocala caracterizata de o foarte mare rezistenta la exterior, putere de acoperire, putere protectiva si lipsa crapaturilor. De asemenea manifesta o buna rezistenta la alcali.

UTILIZARE

Este utilizata la finisarea exterioara a constructiilor civile si industriale.

COMPOZITIE

Pigmenti rezistenti la lumina si intemperii, bioxid de titan si oxizi de fier in dispersie apoasa vinilversatica, umplutura pe baza de cuar selectionat cu granulometrii diferite.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate Brookf. medie:	80.000 $\pm$ 8.000 cps (25°C)	Aspetul peliculei:	opac
Greutate specifica :	1.75 Kg/l $\pm$ 0.05	Rezistenta la alcali:	optima
Culoare :	alb	Rezistenta la intemperii:	optima
Substanta solida in greutate:	66%		
Substanta solida in volum:	53%		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera inox, trafalet burete	Consum:	1-1,5 kg/mp in functie de model
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	max. 5%		evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Numar straturi:	1	Depozitare:	
Uscare :	24 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului), cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa FISSATIVO 760 diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului) si procedati ca mai sus.
Finisaj	Intindeti produsul uniform cu gletiera de inox si lucrati pentru obtinerea efectului cu trafaletul de burete. Daca se doreste obtinerea unui efect coaja de portocala mai fin, produsul se va dilua cu maxim 3 - 4 % apa curata, apoi se va folosi trafaletul de burete cu granulatia mai fina. Pentru un efect mai pronuntat, se va folosi un trafalet cu buretele cu granulatia mare.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Tencuiala trebuie protejata de precipitatiile atmosferice in primele zile de la aplicarea produsului



Conditii de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.



pana la uscarea completa a acestuia (timpul de uscare variaza in functie de temperatura si umiditatea mediului ambiant). Se recomanda ca aplicarea produsului pe o anumita suprafata sa fie continua, pentru a evita aparitia imbinarilor, iar produsul sa fie din acelasi lot.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria **"C"**
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Fissativo 760 pentru stabilizarea suportului. Aplicati un strat de Bucciato Quarzo, tencuiala minerala pentru finisaj exterior, cu efect coaja de portocala, caracterizata de o rezistenta ridicata la exterior, putere de acoperire, putere protectiva si lipsa crapaturilor, cu un consum mediu de 1,5 kg/mp.