

PROPRIETATI

Email epoxidic inodor pe baza de apa cu o aderenta optima la suportul pe care este aplicat, înaltă rezistență la abraziune, înaltă rezistență mecanică. Datorita caracteristicilor sale, produsul are un timp de uscare mai avansat decât emailurile tradiționale datorita utilizarii apei ca solvent.

UTILIZARE

Pentru vopsirea pardoselilor industriale, birouri, garaje, etc. Adecvat în special în cazurile în care pot exista probleme de slaba aerisire a mediului.

COMPOZITIE

Rasini epoxidice, intaritori din poliamida, umpluturi selectate si pigmenti.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pastos	Substanta solida in volum :	67%
Greutate specifica :	1.5 kg/l $\pm$ 0.05	Aspetul peliculei :	semilucios.
Culoare :	Alb sau colorat conform paletar		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet	Finisaj:	48 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	4 mp/kg la doua maini
Dilutie:	5% pensula, 10-15 % trafalet	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	36-48 ore in profunzime (la 25°C si 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Suprafete noi din beton	Spalati suprafata cu o solutie de 5% in apa de acid clorhidric(muriatic); lasati sa se usuce foarte bine. Aplicati o mana de amorsa epoxidica bicomponenta pe baza de apa EPOPRIMER A+B si asteptati 48 de ore inainte de vopsire.
Suprafete vechi din beton	Reparati eventualele crapaturi ale supafetei; curatati foarte bine de murdarie si pete de ulei. Aplicati o mana de amorsa epoxidica bicomponenta pe baza de apa EPOPRIMER A+B si asteptati 48 de ore inainte de vopsire.
Finisaj	Aplicati doua straturi de EPOFLOOR diluata cu apa si asteptati 24 de ore intre ele.
Nota	Produsul trebuie diluat doar dupa ce au fost amestecate bine cele doua componente. Nu aplicati produsul atunci cand temperatura suportului sau a mediului ambiant este sub 5°C sau depaseste 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "j" Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2010 – 140 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 140 gr/L VOC

NOTA

Aplicati doua straturi de EPOFLOOR, email epoxidic inodor pe baza de apa, pentru vopsirea pardoselilor industriale, birouri, garaje, etc., o optima aderenta la suportul pe care este aplicat, înaltă rezistență la abraziune, înaltă rezistență mecanică, cu un consum mediu de 4mp/kg la 2 maini.