

PROPRIETATI

Tencuiala minerala pentru exterior cu efect coaja de copac compusa din materii prime selectionate ce confera produsului caracteristicile rezistentei la exterior, atat la agentii atmosferici cat si la alcalini. Produsul ofera buna putere de acoperire, putere protectiva si de ascundere a defectelor peretelui. Produsul poate fi de trei tipologii, care difera de dimensiunea granulelor si in consecinta a efectului de "zgariat"

UTILIZARE

Este utilizata la finisarea exterioara a constructiilor civile si industriale.

COMPOZITIE

Pigmenti rezistenti la lumina si intemperii, bioxid de titan, rasina vinilica in dispersie apoasa, umplutura pe baza de cuar si marmura selectonat cu granulometrii diferite.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	pastos	Aspetul peliculei :	opac, coaja de
Greutate specifica :	1.98 Kg/l (alb)		copac
Culoare :	conform paletei de culc	Rezistenta la alcalini:	buna
	83%	Rezistenta la intemperii:	excelenta
Substanta solida in greutate :			

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera de inox / plastic	Consum:	2,6 – 2,8 kg/mp
Diluant:	apa	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Dilutie:	gata preparat		
Numar straturi:	1	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35°C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare :	24 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului), cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa FISSATIVO 760 diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului) si procedati ca mai sus.
Finisaj	Asteptati 24 de ore de la aplicarea stratului de fond. Intindeti produsul la grosimea granulatiei cu gletiera de inox si lucrati (driscuiti) succesiv cu cea de plastic conform modelului dorit: numai prin miscari verticale pentru efectul scoarta de copac, sau numai prin miscari circulare pentru efectul cu zgarieturi circulare.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Tencuiala trebuie protejata de precipitati atmosferice in primele zile de la aplicarea produsului pana la uscare completa a acestuia (timpul de uscare variaza in functia de temperatura si umiditatea mediului ambiant).

Se recomanda ca aplicarea produsului pe o anumita suprafata sa fie continua, pentru a evita aparitia imbinarilor, iar produsul sa fie din acelasi lot.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- S 29 A nu se arunca la canalizare.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
- S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c". Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli. Aplicati un strat de GRAFFIATO PROFESSIONALE, tencuiala minerala continua pentru exterior cu efect vizual coaja de copac, caracterizata de o putere de acoperire si mascare ridicata, cu un consum mediu complet de 2.7 kg/mp.