

PROPRIETATI

Vopsea decorativa fabricata cu pigmenti speciali ce reflecta lumina permitand obtinerea unui finisaj nobil in orice ambient interior. Efectul tactil si vizual este similar cu tesatura de matase.

UTILIZARE

Se aplica pe orice tip de suport (zid, lemn, fier, gips-carton) tratat in prealabil cu cicluri de fond potrivite.

COMPOZITIE

Produs pe baza de dispersii, pulberi si pigmenti selectionati si **lipsit de compusi organici volatili**.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	58.000 ± 5.000	Substanta solida in greutate :	n.a.
Greutate specifica:	1.00 kg /l ± 0.05	Substanta solida in volum :	n.a.
Culoare:	conform paletar		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Gletiera inox	Lavabilitate:	dupa 20 zile cu apa si sapun
Diluant:	apa	Consum:	4 – 5 mp/l (la gata)
Dilutie:	gata preparat	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	6-8 ore pe strat (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Smirgheluiti si indepartati praful. Aplicati un strat de amorsa pe baza de apa Isolmur 0/3, dupa care aplicati doua straturi de vopsea lavabila HOUSE DECORFLEX.
Pereti vechi sau deja vopsiti	Indepartati eventualele parti neancorate (vopsea sau glet). Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Intindeti primul strat de KEBANA SILKY cu gletiera de inox avand grija sa intindeti bine produsul si sa nu lasati produs in exces. Asteptati 6-8 ore si aplicati stratul final de KEBANA SILKY prin miscari tip „arc de cerc”, iar dupa aproximativ 5-10 minute lisati cu atentie. Efectul final se realizeaza lucrand pe suprafete mici din aproape in aproape.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

NOTA

Aplicati doua maini de strat de fond. Aplicati doua straturi de Kebana Silky, vopsea policromatica, lavabila, transpiranta si antimucegai, pentru utilizari la interior, cu o putere de acoperire de 4-5 mp/l (la gata).