

PROPRIETATI

Tencuiala multicolora pentru exterioare si interioare, insensibila la agentii atmosferici. Impermeabila, rezistenta la intemperii și sare. Obținuta într-o gamă variata de culori, care rămân neschimbate în timp, din cauza granulelor de marmura naturala folosite si fără adaos de coloranți.

UTILIZARE

Este utilizata la obtinerea unui finisaj decorativ pentru peretii exteriori si interiori ai constructiilor civile si industriale, după o pregătire atentă a substratului. Poate fi aplicat pe un suport de tinci, pe sistemul termoizolant format din polistiren de fatada cu adeziv din ciment gri si plasa de armare de 160 gr/mp, si pe panouri de lemn.

COMPOZITIE

Granule de marmura, rasini vinilice in dispersie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate:	pastos	Aspetul peliculei :	opac
Greutate specifica :	n.a.	Rezistenta la alcali	excelenta
Culoare :	alb	Rezistenta la intemperii:	excelenta
Substanta solida in greutate:	86%		

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera inox	Finisaj:	24 ore
Diluant:	apa	(25°C, 65% UR)	
Dilutie:	gata preparat	Consum:	3 – 3.3 kg/mp
Numar straturi:	1	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Uscare :	24 ore	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.
(25°C, 65%UR)			

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului), cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Aplicati un strat de amorsa FISSATIVO 760 diluat conform instructiunilor (vezi fisa tehnica a produsului) si procedati ca mai sus.
Finisaj	Asteptati 24 de ore de la aplicarea stratului de fond. Intindeti produsul la grosimea granulatiei cu gletiera de inox si lisati foarte bine pana cand se obtine o suprafata neteda.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este inferioara a 5°C sau superioara a 35°C. Tencuiala trebuie protejata de precipitatiile atmosferice in primele zile de la aplicarea produsului pana la uscarea completa a acestuia (timpul de uscure variaza in functia de temperatura si umiditatea mediului ambiant). Se recomanda ca aplicarea produsului pe o anumita suprafata sa fie continua, pentru a evita aparitia imbinarilor, iar produsul sa fie din acelasi lot.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.

MARMOFIX K00

Tencuiala minerala multicolora cu granulatie mica

Nr. 052
Editie: 0
Revizie: 3
Pag. 2 / 2
05.05.2009

- | | |
|--------|---|
| S 26 | In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist. |
| S 29 | A nu se arunca la canalizare. |
| S 62 | In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta. |
| S 7/47 | Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C. |

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c" Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

NOTA

Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO diluat cu o nuanta asemanatoare cu cea a tencuieli. Aplicati Marmofix K00, tencuiala decorativa multicolora pentru exterior / interior, foarte rezistenta la agentii atmosferici cu un consum mediu de 3,2 kg/mp.