

PROPRIETATI

Finisaj mural pulbere multimineral pe baza de var hidratat, ciment si pulberi naturale utilizat pentru decorarea peretilor interni si externi, caracterizat printr-o deosebita capacitate care permite peretelui sa respire, foarte rezistent la mucegaiuri, asigurand totodata un efect rustic.

UTILIZARE

Este indicat a fi folosit in mod special, pentru finisarea cladirilor de importanta artistico-ambientala.

COMPOZITIE

Var, ciment, pulberi naturale.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	pulbere	Substanta solida in greutate :	100%
Greutate specifica :	n.a.	Substanta solida in volum :	-
Culoare :	conform paletar	Aspetul peliculei :	opac, rustic sau lis

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gletiera inox	Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	1,5 kg/mp
Dilutie:	30%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare.
Uscare:	4-5 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi	Curatati suprafata de praf si impuritati.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Aplicati un strat de primer Fissativo diluat conform instructiunilor de pe eticheta. Nu aplicati pe suporturi tratate cu vopsea care formeaza pelicula.
Finisaj	Varsati incet Marmorino Epoca intr-un vas cu apa curata si amestecati pana obtineti o pasta omogena, apoi lasati in repaus pentru 10 - 15 minute produsul obtinut, pentru a permite degajarea aerului inglobat in amestec pe perioada acestei operatiuni. Aceasta operatie este foarte importanta, deoarece lasand aerul inglobat sa se elimine, nu veti avea surpriza, ca in timp, sa va apara pe suprafata pe care ati aplicat produsul, umflaturi sau mici cratere. Aplicati doua straturi de Marmorino Epoca, avand grija sa respectati instructiunile privind timpul de uscare intre aplicarea unui strat si a celui alt. Efectul estetic este obtinut folosind o gletiera de inox la aplicarea ultimului strat.
Nota	Datorita materiilor prime utilizate nu se recomanda punerea in opera a produsului la exterior in perioada de iarna , deoarece trebuie ferit in mod special de frig. Deoarece mecanismul de uscare este strans legat de umiditatea aerului, poate fi necesara o perioada mai mare de timp pana la uscarea completa. Suprafata pe care se aplica Marmorino Epoca trebuie protejata de ploii pentru a evita aparitia unor pete albe. Nu aplicati produsul cand temperatura este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

R36/38 Iritant pentru ochi si pentru piele
R41 Risc de leziuni oculare grave.

FRAZE DE SIGURANTA

S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 24/25 Evitati contactul cu pielea si ochii.
S 28 Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu multa apa.
S 37 A se purta manusi corespunzatoare.
S 29/35 Nu goliti la canalizare, aruncati acest produs si ambalajul sau intr-un loc sigur.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "I"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- * anul 2007 – 300 gr/L VOC
- * anul 2010 – 200 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 30 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate.

NOTA

Aplicati in doua straturi Marmorino Epoca, finisaj decorativ multimineral pulbere pe baza de var, ciment si pulberi naturale, caracterizata de transpirabilitate si o mare rezistenta impotriva mucegaiului, utilizat pentru finisaje interioare si exterioare cu efect marmorat, cu un consum mediu complet de 1,8 kg/mp.