



VOPSELE DECORATIVE

MURCLAD RV

Vopsea transpiranta pentru pereti
exteriori si interiori

Nr. 012A
Editie: 0
Revizie: 3
Pag. 1 / 2
23.05.2007

PROPRIETATI

Vopsea transpiranta, care permite peretelui sa respire, alcalo-rezistenta pentru pereti interiori si exteriori, caracterizata de o putere de acoperire foarte buna . Poate fi utilizata chiar si pe tencuieli proaspete.

UTILIZARE

Finisaj pentru pereti din zidarie interiori si exteriori, cu o pregatire prealabila a suportului.

COMPOZITIE

Pigmenti selectionati cu o mare rezistenta la lumina, excipienti , rasina vinilica in dispersie apoasa.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	30000 cps $\pm$ 5000 (25 °C)	Substanta solida in greutate :	62%
Greutate specifica :	1.61 kg / l $\pm$ 0.05	Substanta solida in volum :	44%
Culoare :	alb	Aspetul peliculei :	opac

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet	Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	Apa	Consum:	10 mp/l / strat
Dilutie:	30 - 40%	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	2	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de
Uscare:	1-2 ore		peste 35 °C; pastrati bidonul
(25°C, 65% UR)			etansat pana la urmatoarea
			intrebuintare.

CICLU DE APLICARE

Pereti noi exteriori/interiori	Aplicati un strat de amorsa Idroxif/ Isol Mur diluat cu apa conform instructiunilor de pe eticheta.
Pereti vechi	Indepartati eventualele parti neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Procedati ca mai sus.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi de Murclad RV diluate cu apa.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi expuse la soare sau foarte calde sau daca temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioara a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26	In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.



Condițiile de aplicare precum si utilizarea produsului pot fi influentate de elemente independente de IR Colours, societatea nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea necorespunzatoare a produsului.





VOPSELE DECORATIVE

MURCLAD RV

*Vopsea transpiranta pentru pereti
exteriori si interiori*

Nr. 012A
Editie: 0
Revizie: 3
Pag. 2 / 2
23.05.2007

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "a"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ✦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ✦ anul 2010 – 30 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 29 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Idrofix sau Isol Mur pentru interior. Aplicati doua straturi , la interval de 4-5 ore, de Murclad Acrilico Latex, vopsea transpiranta, alcalo-rezistenta pentru pereti exteriori si interiori, cu o putere de acoperire medie completa de 5,5 mp/l.