

PROPRIETATI

Vopsea pe baza de cuarț pentru exterioare cu o excelentă putere de acoperire și de mascare, ușor de aplicat fie cu pensula, fie cu trafaletul. Este caracterizat și de faptul că suprafața tratată cu acest produs rămâne mereu frumoasă și curată chiar și într-o atmosferă cu praf.

UTILIZARE

Finisaj pentru imobilele din zidărie care necesită o pregătire prealabilă a suportului. Ideală pentru lucrări „elegante”.

COMPOZITIE

Pigmenți rezistenți la lumină și temperaturi, excipienți, rasină vinilică în dispersie apoasă.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate : (25°C)	55.000 cps ± 6.000	Substanța solidă în volum :	50%
Greutate specifică :	1.60 kg/l	Aspectul peliculei :	opac
Culoare :	conform paletar	Rezistența la temperaturi:	excelentă
Substanța solidă în greutate :	71,5%	Rezistența la alcali:	optimă

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	Pensula, trafalet	Putere de acoperire:	9 mp/l
Diluant:	apa	Întreținerea uneltelor:	după utilizare se spală cu apă
Dilutie:	30% pensula, 20% trafalet	Depozitare:	evitați gerul și temperaturile de peste 35 °C; pastrati
Număr straturi:	2		bidonul etansat până la
Uscare:	2-3 ore (25°C, 65% UR)		următoarea întrebuințare.
Finisaj:	4-5 ore (25°C, 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Pereti noi exteriori	Aplicati un strat de amorsa Fissativo 760 diluat conform instructiunilor.
Pereti vechi externi	Îndepătați eventualele vopsele vechi sau tencuieli neancorate. Curățați cu atenție suprafața de praf și murdărie. Aplicati un strat de amorsa Fissativo 760.
Finisaj	Aplicati doua sau mai multe straturi de Novoquarz diluate cu apă.
Nota	Evitati aplicarea pe suporturi calde sau dacă temperatura mediului ambiant sau a suportului este superioară a 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

S 2	A nu se lăsa la îndemână copiilor.
S 26	În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.
S 29	A nu se arunca la canalizare.
S 62	În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta.
S 7/47	Pastrati ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 28 gr/L VOC

NOTA

Aplicati un strat de amorsa Fissativo 760 pentru stabilizarea suportului. Aplicati doua straturi, la intervale de 4-5 ore, de Novoquarz, vopsea pe baza de cuarț pentru exterioare cu o excelenta putere de acoperire, realizata cu pigmenti inalterabili la lumina, cu o putere de acoperire medie completa de 4-5 mp/l.