

PROPRIETATI

Pasta uniformizanta aplicata in strat subtire pentru aplicarea pe suporturi exterioare si interioare din ciment .

UTILIZARE

Pentru uniformizarea suporturilor minerale, atunci cand se doreste nivelarea unei tencuieli sau se poate folosi chiar ca substituent al tencuielii de zidarie. Poate fi amestecat cu ciment, in proportie de 20-30%. Trebuie sa fie finisat cu orice tip de vopsea pe baza de apa sau tencuiala decorativa.

COMPOZITIE

Pulberi in dispersie de rasini vinilice.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	25.000 cps $\pm$ 3.000, 25°C	Substanta solida in greutate :	82%
Greutate specifica :	1,70 kg/l	Aspectul filmului:	opac
Culoare :	albicios	Rezistenta la intemperii:	n.a.
		Rezistenta la alcali:	n.a.

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	gled de inox	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	apa	Consum:	1-3 kg/mp, functie de suport
Dilutie:	cat este necesar	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu apa
Numar straturi:	1	Depozitare:	evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea folosire.
Uscare:	4-5 ore la suprafata		
(25°C, 65% UR)	24 ore in profunzime		

CICLU DE APLICARE

Pereti vechi	Indepartati eventualele vopsele vechi sau tencuieli neancorate. Curatati cu atentie suprafata de praf si murdarie. Daca suportul este foarte absorbant se recomanda aplicarea unui strat de amorsa pe baza de apa Fissativo.
Finisaj	Aplicati Rasatone, eventual amestecat cu ciment (Portland 325) in proportie de 20-30%.
Nota	Nu aplicati atunci cand temperatura mediului ambiant sau a suportului este mai mica de 5°C sau mai mare de 35°C.

FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
S 26 In cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
S 29 A nu se arunca la canalizare.
S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic si a i se arata ambalajul sau eticheta.
S 7/47 Pastrati ambalajul inchis ermetic si la o temperatura care sa nu depaseasca 35 °C.

HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- anul 2007 – 75 gr/L VOC
- anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 38 gr/L VOC

NOTA

Aplicati un strat de Rasatone, pasta uniformizanta, in strat subtire pe suporturi din ciment, externe si interne, pentru corectarea sau substituirea suprafetelor neregulate, cu un consum mediu ce poate varia intre 1-3 kg/mp, in functie de suprafata. Se poate amesteca cu ciment (Portland 325) in proportie de 20-30%.