

PROPRIETATI

Vopsea pe baza de clorocauciuc pur, lisa, aplicabila pe suporturi din beton si ciment. Optima rezistenta la invecire, la agentii atmosferici, chimici si la atmosfera agresiva industrială. Se poate aplica chiar si la temperaturi scazute (< 0°C) si se intretine usor si rapid.

UTILIZARE

Impermeabilizant pentru piscine si rezervoare din ciment si beton.

COMPOZITIE

Rasini pe baza de clorocauciuc colorat.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	10'' CF8 25°C ± 2	Substanta solida in volum :	38-42% functie de cul.
Greutate specifica :	1.26 kg/l ± 0.05 alb	Aspetul peliculei :	satinat
Culoare	alb-albastru	Rezistenta la ag. atmosferici:	optima
Substanta solida in greutate :	45.5%	Rezistenta la ag. chimici:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, trafalet, pompa	Finisaj:	8 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	diluant sintetic cu continut ridicat de aromatici	Consum:	7-8 mp/l/ strat
Dilutie:	5-10% pensula si trafalet	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu diluant sintetic cu continut ridicat de aromatici
Numar straturi:	Minim 2	Depozitare:	pastrati bidonul etansat, in locuri aerisite si departe de surse de caldura.
Uscare: (25°C, 65% UR)	24 ore (25°C si 65% UR)		

CICLU DE APLICARE

Suporturi minerale	Curatati cu atentie suprafata si asigurati-va ca nu sunt parti neancorate. Aplicati un strat de Bowl System Primer si asteptati 24 ore inainte de a proceda la aplicarea vopselei Swimming Pool.
Finisaj	Aplicati doua straturi de Swimming Pool diluat cu diluant sintetic universal sau diluant sintetic cu continut ridicat de aromatici la interval de 8 ore minim.
Nota	Suportul din ciment sau beton trebuie sa fie matur (min. 20-30 zile) si uscat.

NORME PARTICULARE DE SIGURANTA

Inflamabil si nociv. **Vedeti fisa tehnica de siguranta.**

NOTA

Aplicati dupa 24 ore pe suprafete pregatite cu primer epoxidic Bowl System Primer gata preparat cu un consum de 5-10 mp/l, doua straturi de Swimming Pool, vopsea pe baza de clorocauciuc pur, rezistenta la agenti atmosferici si chimici, la atmosfere agresive industriale pentru impermeabilizarea rezervoarelor din beton si ciment, cu un consum mediu complet de 4-5 mp/l.