

## PROPRIETATI

Vopsea pentru exterior pe baza de pulbere de cuarț micronizată, caracterizată de o putere de acoperire optimă. Rezistă la alcali și este ușor de aplicat.

## UTILIZARE

Suport pentru tencuieli decorative de exterior.

## COMPOZITIE

Rășini acrilice în dispersie apoasă, excipienți potriviți.

## CARACTERISTICI TEHNICE

|                                   |                           |                                  |        |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| <b>Viscozitate Brookf. medie:</b> | 30.000 cps a 25°C ± 3.000 | <b>Aspetul filmului :</b>        | opac   |
| <b>Greutate specifică :</b>       | 1,63 kg / l ± 0.05        | <b>Rezistența la intemperii:</b> | optima |
| <b>Culoare :</b>                  | conform paletar           | <b>Rezistența la alcali:</b>     | optima |

## UTILIZARE

|                              |                             |                                |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistemul de aplicare:</b> | pensula, trafalet, pompa    | <b>Putere de acoperire:</b>    | 8 mp/l                                                                                                    |
| <b>Diluant:</b>              | apa                         | <b>Intretinerea uneltelor:</b> | dupa utilizare se spala cu apa                                                                            |
| <b>Dilutie:</b>              | pensula 30%<br>trafalet 25% | <b>Depozitare</b>              | evitati gerul si temperaturile de peste 35 °C; pastrati bidonul etansat pana la urmatoarea intrebuintare. |
| <b>Numar straturi:</b>       | 1                           |                                |                                                                                                           |
| <b>Uscare:</b>               | 2-3 ore (25°C si U.R.65%)   |                                |                                                                                                           |

## CICLU DE APLICARE

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pereti noi</b>   | Se aplica un singur strat de fond UNIFOND QUARZO diluat cu apa, colorat într-o nuanță similară finisajului (tencuiala decorativă). |
| <b>Pereti vechi</b> | Se îndepărtează praful și părțile neancorate de vopsea și se procedează ca mai sus.                                                |
| <b>Nota</b>         | Nu se aplica dacă temperatura mediului ambiant sau a suportului este sub 5°C sau peste 35°C.                                       |

## FRAZE DE RISC

Nu sunt necesare

## FRAZE DE SIGURANTA

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 2    | A nu se lăsa la îndemână copiilor.                                                                              |
| S 26   | În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.                      |
| S 29   | A nu se arunca la canalizare.                                                                                   |
| S 62   | În caz de înghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic și a se arăta ambalajul sau eticheta. |
| S 7/47 | Pastrati ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească 35 °C.                              |

## HG nr.735/2006 privind limita emisiilor de compusi organici volatili (VOC)

Conform acestei hotarari produsul face parte din categoria **SBA** (strat de acoperire pe baza de apa), subcategoria "c"  
Valoarea limitei maxime de VOC pentru aceasta categorie este de:

- ♦ anul 2007 – 75 gr/L VOC
- ♦ anul 2010 – 40 gr/L VOC

Produsul gata pentru utilizare contine maximum 28 gr/L VOC

Nuantele de culori obtinute cu paste colorante nu depasesc limitele consemnate

## NOTA

Aplicati un strat de UNIFOND QUARZO cu o putere de acoperire de 8 mp/l pentru stabilizarea suportului si pentru asigurarea nuantei de fond potrivita finisajului ales (tencuiala decorativa).