

PROPRIETATI

Email cu o mare putere de acoperire si anticoroziva pe baza de oxid de fier si rasini sintetice cu o mare rezistenta la exterior. Zincover este ideal pentru aplicarea la exterior, pe suprafete din fier carora le confera, datorita structurii sale particulare lamelara a pigmentului, o optima protectie impotriva ruginii si umiditatii, si un finisaj cu efect antic de tip „fier forjat”.

UTILIZARE

Poate fi utilizat pe toate suporturile din fier pregatite in mod adecvat.

COMPOZITIE

Rasini de calitate ridicata, oxizi de fier, pigmenti anticorozivi.

CARACTERISTICI TEHNICE

Viscozitate :	usor tisotropic	Substanta solida in volum :	48%
Greutate specifica :	1.35 kg/l $\pm$ 0.05	Aspetul filmului :	fier forjat
Culoare :	conform paletar	Rezistenta la ag. atmosferici:	optima
Substanta solida in greutate :	68,5%	Rezistenta la ag. chimici:	optima

UTILIZARE

Sistemul de aplicare:	pensula, pompa	Finisaj:	24 ore (25°C, 65% UR)
Diluant:	sintetic	Consum:	9 mp/l / strat
Dilutie:	5 %	Intretinerea uneltelor:	dupa utilizare se spala cu diluant sintetic
	1-2		
Numar straturi:	1 ora ferit de praf	Depozitare:	pastrati bidonul etansat in
Uscare: (25°C, 65% UR)	6 ore la suprafata		locuri aerisite si departe de
	24 ore in profunzime		surse de caldura.

CICLU DE APLICARE

Fier nou	Curatati cu atentie petele si degresati cu diluant nitro . Deși produsul are caracteristici de rezistenta la coroziune, <u>întotdeauna se aplică două straturi de produs anticoroziv.</u>
Fier zincat	Curatati cu atentie suprafata si degresati cu diluant nitro. Aplicati un strat de amorsa epoxidica Epoprimer GS A+B.
Fier vopsit sau ruginit	Indepărtati cu grijă portiunile descuamate sau prezența de rugina prin sablare sau periere și/sau cu pânză de șmirghel. Curățați cu grijă, apoi se procedează ca pentru fier nou.
Finisaj	Aplicati unul sau doua straturi de Zincover Micaceo la interval de 24 ore.
Nota	Nu expuneti suprafata la apa in primele 72 ore.

FRAZE DE RISC – a se vedea fisa de siguranta

- R 10 Inflamabil.
- R 22 Nociv in caz de inghitire.
- R 35 Provoaca arsuri grave.
- R 43 Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.
- R 65 Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire.
- R 66 Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii.
- R 67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala.
- R23/24 Toxic prin inhalare si in contact cu pielea.
- R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

FRAZE DE SIGURANTA

- S 2 A nu se lasa la indemana copiilor.
- S 23 A nu se inspira vaporii.
- S 51 A se utiliza numai in locuri bine aerisite.
- S 60 Acest produs si/sau ambalajul se vor depozita ca un dezechilibrat periculos.
- S 62 In caz de inghitire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat un medic si a se arata ambalajul sau eticheta.

NOTA

Aplicati pe suprafete pregatite, Zincover Micaceo, vopsea cu o mare putere de acoperire si anticoroziv pe baza de oxid de fier si rasini sintetice cu mare rezistenta la exterior, cu efect vizual de fier forjat, cu o putere de acoperire de 9 mp/l.